

FICHE TECHNIQUE

VINYLE 117S

UTILISATION

Colle en dispersion aqueuse spécialement étudiée pour le flocage de sapins intérieurs.
Prise rapide.
Film souple.
Bonne résistance à l'humidité, au froid et à la chaleur.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec à 105°C	49 +/- 2%
Viscosité brookfield RVT 4/20 à 23°C	10000 – 12000 mPas
PH	4,0 – 6,0
Couleur	Blanche

STOCKAGE

Craint le gel.
Ce produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé entre + 5 à + 35°C.
Durée : 6 mois à la date de production.