

FICHE TECHNIQUE

VINYLE 120

UTILISATION

Colle en dispersion aqueuse à base d'acétate de polyvinyle copolymère utilisée pour le flochage de sapins pour l'extérieur.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec à 105°C	57 +/- 2%
Viscosité brookfield RVT 4/20 à 23°C	3200 – 3800 mPas
PH	4,0 – 6,5
Couleur	Blanche

STOCKAGE

Craint le gel.

Ce produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé entre + 5 à + 35°C.

Durée : 6 mois à la date de production.